

**SAMOZBIJAJUĆI
BETON**

DEFINICIJE PREDNOSTI I NEDOSTACI

Razvoj

- Razvoj i primjena samozbijajućeg betona predstavlja jedno od najrevolucionarnijih otkrića u tehnologiji betona u posljednjih nekoliko desetljeća
- Originalno je razvijen u Japanu krajem 80ih godina prošlog stoljeća



Definicija

- Engleski naziv - Self compacting concrete (SCC)
- beton koji tečenjem u potpunosti popunjava presjek konstruktivnog elementa bez upotrebe vibracijskih uređaja
- očvrsnuli beton je homogen materijal



Problemi koji se javljaju kod običnog betona, a mogu se riješiti primjenom samozbijajućeg betona



Pomanjkanje kvalitetne radne snage vodi prema lošem izvođenju konstruktivnih elemenata, npr. segregacija betona uslijed loše ugradnje

Posljedica je propadanje betonskih konstrukcija u agresivnoj okolini, npr. od korozije armature u betonu

SAMOZBIJAJUĆI BETON

- HRN EN 206-9 Beton-dodatna pravila za samozbijajući beton
- EFNARC: The European Guidelines for Self Compacting Concrete, 2005.
- Prednosti:
 - Brže građenje
 - Smanjenje potrebne radne snage na gradilištu
 - Lakša ugradnja
 - Poboljšana trajnost
 - Smanjenje buke nestankom vibriranja
 - Kvalitetniji izgled vanjske površine
 - Veća sloboda projektiranja.



Razlike u ugradnji običnog i samozbijajućeg betona




Obični beton
(obavezno je zbijanje betona
nakon ugradnje)



Samozbijajući beton (nema
potrebe za zbijanjem)

PRIMJER KVALITETNOG IZGLEDA VANJSKE POVRŠINE ELEMENATA OD SAMOZBIJAJUĆEG BETONA



Prednost – glatke površine elementa



Bez segregacije



Izbušeno ukupno
4m iz konstrukcije

Primjeri pokazuju da usprkos tečenju samozbijajućeg betona u konstruktivnim elementima ne dolazi do pojave segregacija



Izgled svježe mješavine samozbijajućeg betona pokazuje da prilikom tečenja ne dolazi do segregacije krupnih zrna agregata od ostatka strukture



Kod betoniranja velikih količina samozbijajućeg betona oplate moraju biti dodatno učvršćene, i to posebno u donjim krajevima



Korištenjem samozbijajućeg betona eliminira se buka pri ugradnji betona koja se javlja od vibriranja. To je posebno naglašeno tijekom rada u pogonima za predgotovljenu proizvodnju.



Jedan od možebitnih nedostataka primjene samozbijajućeg betona jest da oplate trebaju biti kvalitetne i dobro zabrtvljene kako ne bi došlo do procurivanja betona kroz spojeve.



Samozbijajući beton je skuplji od običnog betona.
Tehnologija proizvodnje i kontrole kvalitete je zahtijevnija
nego kod običnog betona.

SASTAVNE KOMPONENTE

SAMOZBIJAJUĆI BETON

- Sastavni materijali moraju zadovoljavati opće norme za obični beton
- Najveće zrno agregata ne bi trebalo biti veće od 16 mm
- Količina čestica manja od 0.125 mm ubraja se u ukupnu količinu praškastih komponenti
- Pastu u samozbijajućem betonu čini voda, cement, filer, superplastifikator i eventualni kemijski i mineralni dodaci.

KEMIJSKI DODACI SAMOZBIJAJUĆEM BETONU

- Nužni kemijski dodaci
 - Superplastifikatori
 - Stabilizatori mješavine-poboljšavanje viskoznosti i smanjuje osjetljivost na varijacije u vlažnosti agregata i filera, naziva se i modifikator viskoziteta (eng. viscosity modifying agent-VMA)
- Često korišteni kemijski dodaci
 - Aeranti
 - Usporivači vezanja itd.

KEMIJSKI DODACI SAMOZBIJAJUĆEM BETONU

- Ako dodajemo više kemijskih dodataka npr. superplastifikator, stabilizator mješavine i aerant treba se voditi računa o njihovoj kompatibilnosti
- Nekompatibilnost kemijskih dodataka može se manifestirati u obliku bržeg gubitka obradivosti, produženja vremena vezanja, nepostizanja željenih uporabnih svojstava

MINERALNI DODACI SAMOZBIJAJUĆEM BETONU

- Tip I - inertni ili poluinertni dodaci
 - fileri; pigmenti
- Tip II -
 - pucolanski dodaci - leteći pepeo (HRN EN 450); silicijska prašina (HRN EN 13263);
 - hidraulički dodaci - zgura
- Zbog specifičnih reoloških potreba ovog betona i inertni i reaktivni (potencijalno hidraulički) mineralni dodaci uobičajeno se dodaju samozbijajućem betonu zbog
 - poboljšanja ugradivosti
 - reguliranja potrebne količine cementa
 - smanjenja temperature betona zbog hidratacijske topline
 - poboljšanja trajnosti.

MEHANIČKA I TRAJNOSNA SVOJSTVA


SVOJSTVA U ODNOSU NA OBIČNI BETON

- **Tlačna čvrstoća**

- Samozbijajući beton ima veću tlačnu čvrstoću nego obični beton sa istom količinom cementa i vodocementnim omjerom
- Razvoj tlačne čvrstoće tijekom vremena sličan kao kod samozbijajućeg betona
- Kod samozbijajućeg betona je poboljšana struktura zbog veće količine sitnih, gusto pakiranih čestica



RAZVOJ TLAČNE ČVRSTOĆE TIJEKOM VREMENA



SVOJSTVA U ODNOSU NA OBičNI BETON

- **Vlačna čvrstoća**

- ista kao kod običnog betona
- kod samozbijajućeg betona je povećan udio paste, a ona ne utječe bitno na vlačnu čvrstoću



SVOJSTVA U ODNOSU NA OBICIĆNI BETON

- ***Statički modul elastičnosti***

- smanjenje modula elastičnosti kod samozbijajućeg betona zbog povećanog volumena paste
- najveći utjecaj na statički modul elastičnosti ima vrsta agregata
- kod samozbijajućeg betona ne vrijede nužno empirijski izrazi za vezu tlačne čvrstoće i modula elastičnosti prema EN 1992-1-1 kao za obični beton



SVOJSTVA U ODNOSU NA OBIČNI BETON

- **Puzanje**
- deformacija puzanja je manja za niže vodocementne omjere
- razvoj čvrstoće pogoduje smanjenju deformacije puzanja tj. puzanje se s vremenom umanjuje
- veća količina agregata u sastavu betona i veća krutost agregata smanjuju puzanje
- zbog veće količine cementne paste samozbijajući beton iste čvrstoće kao običan beton ima veći koeficijent puzanja



SVOJSTVA U ODNOSU NA OBICIĆNI BETON


- **Skupljanje**
- Veće skupljanje nego kod običnog betona zbog više cementne paste
- Smanjivanjem vodocementnog omjera smanjuje se skupljanje od isušivanja, a povećava autogeno skupljanje



SVOJSTVA U ODNOSU NA OBIČNI BETON

- Trajnost
- Samozbijajući beton ima manju propusnost nego obični beton sa istom količinom cementa i vodocementnim omjerom
- Kod običnog betona je često zaštitni sloj betona najslabije mjesto u konstrukciji u pogledu trajnosti zbog nemogućnosti kvalitetne ugradnje i zbijanja betona na tom mjestu. Kod samozbijajućeg betona to nije slučaj.

USPOREDBA SVOJSTAVA TRAJNOSTI



OBIČNI BETON

KOLIČINA LETEĆEG PEPEЛА

REOLOGIJA SAMOZBIJAJUĆEG BETONA

Ispitivanje reoloških svojstava na viskozimetru u laboratoriju jest bitno za dobru obradivost samzbijajućeg betona prilikom praktične primjene.




REOLOGIJA SAMOZBIJAJUĆEG BETONA

- U praksi se beton vrlo često definira svojom konzistencijom.
- Promatrano sa stajališta reologije, konzistencija se definira kao svojstvo materijala kojim se on odupire promjeni oblika i opisana je modelom reološkog ponašanja.


Binghamov i Newtonov model reološkog ponašanja fluida

- Svakoj veličini posmičnog naprezanja (τ) odgovara određena brzina tečenja ($\dot{\gamma}$).
- Veličina τ_0 predstavlja granicu tečenja i odgovara veličini posmičnog naprezanja koje je potrebno da se svelada unutrašnji otpor uzorka.
- Na Binghamovom modelu se do τ_0 materijal ponaša kao kruto tijelo, nakon toga dolazi do posmičnog popuštanja i materijal počinje teći. Ovo područje karakterizira veličina viskoznosti μ .




Reologija samozbijajućeg betona

- Granica tečenja samozbijajućeg betona je vrlo mala (od 0-60 MPa) dok je za običan beton ta vrijednost veća.
- Veličina viskoznosti (μ) je vrlo promjenjiva i općenito se kreće od 20 (Pa s) pa sve do >100 (Pa s).



Predložene vrijednosti μ i τ_o za samozbijajuće betone

- Za betone koji su viskozni (μ veće od 70 Pas) granica tečenja trebala bi biti oko nule.
- Beton koji ima viskoznost manju od 40 Pa·s, trebao bi imati veću granicu tečenja.



Preporučene vrijednosti za samozbijajući beton se nalaze unutar crvenog područja


Usporedba samozbijajućeg i običnog betona

- U običnom betonu, dok je u svježem stanju, krupnija zrna agregata teže tome da "padnu" na dno betonskog elementa, zbog veće gustoće od okolnog cementnog morta.
- U tom ih sprečava granica tečenja cementnog morta koja im ne dozvoljava segregaciju.


Usporedba samozbijajućeg i običnog betona

- U samozbijajućem betonu granica tečenja je vrlo niska i premala je da spriječi krupnija zrna agregata da ne potonu i u tom slučaju dolazi do segregacije.
- Upravo zbog toga viskoznost cementnog morta treba biti veća kako bi osigurali stabilnost svježe betonske mješavine i spriječili segregaciju dok beton ne očvrsne.


Usporedba samozbijajućeg i običnog betona



- Kod samozbijajućeg betona potrebno je formirati što viskozniju cementnu matricu (cementna pasta), a betonski kompozit što manje viskoznosti



Utjecaj količine vode, zraka, silikatne prašine i superplastifikatora na vrijednosti μ i τ_0





Utjecaj količine vode, zraka, silikatne prašine i superplastifikatora na vrijednosti μ i τ_0


- povećanjem količina pora smanjuje se viskoznost betonske mješavine, a granica tečenja ostaje nepromijenjena
- dodavanjem vode u beton smanjuje se viskoznost i granica tečenja
- silikatna prašina povećava granicu tečenja
- dodavanjem superplastifikatora smanjuje se granica tečenja, a viskoznost ostaje ista, a dodavanjem vode smanjuje se i jedno i drugo

• Blokiranje


Prilikom tečenja betona ne smije doći do zaglavljivanja zrna agregata u uskim prolazima između armaturnih šipki ili armature i oplate.



• Nema blokiranja




Potrebno je osigurati dovoljnu količinu viskozne cementne paste kako ne bi došlo do zaglavljivanja krupnih zrna agregata između armature.



Uloga superplastifikatora

- povećava sposobnost tečenja bez promjene viskoznosti



METODE ISPITIVANJA

Samozbijajući beton u svježem stanju treba posjedovati tri bitna svojstva:

- svojstvo punjenja
- svojstvo prolaza
- otpornost prema segregaciji

Razvijen je velik broj postupaka ispitivanja, ali još nema opće prihvaćenog.

U početnim ispitivanjima treba provjeriti sva tri svojstva obradivosti



OSNOVNA SVOJSTVA U SVJEŽEM STANJU

- **SPOSOBNOST PUNJENJA** - sposobnost betona da teče samo pod utjecajem vlastite težine, horizontalno ali i vertikalno ako je potrebno, te da popuni kompletno oplatu bilo kakvih dimenzija i oblika bez šupljina, dijeli se na:
 - sposobnost tečenja (svojstvo betona da teče kad nije ograničen oplatom ili armaturom)
 - viskoznost (otpor tečenju betonske mase nakon što je tečenje već započelo)
- **SPOSOBNOST PROLAZA** - sposobnost betona da teče slobodno između gusto postavljene armature bez blokiranja krupnih zrna agregata
- **OTPORNOST SEGREGACIJI** - tijekom ugradnje i za vrijeme tečenja, beton bi trebao zadržati homogenost. Ne smije doći do odvajanja agregata od paste, niti vode od krutih tvari, te ne smije doći do tonjenja krupnih zrna agregata pod utjecajem gravitacije

NORMIRANE METODE ISPITIVANJA SAMOZBIJAJUĆEG BETONA U SVJEŽEM STANJU

POSTUPAK	SVOJSTVO	JEDINCA MJERE	NORMA
Slump tečenje	Punjene	mm	HRN EN 12350-8
Slump tečenje $T_{50\text{ cm}}$	Punjene	s	
J-prsten	Prolaz	mm	HRN EN 12350-12
V-lijevak	Punjene	s	HRN EN 12350-9
V-lijevak za $T_5\text{ min}$	Segregacija	s	
L-kutija	Prolaz	h_2/h_1	HRN EN 12350-10
GTM sito	Segregacija	%	HRN EN 12350-11


POSTUPCI ISPITIVANJA OBRADIVOSTI U SVJEŽEM STANJU

POSTUPAK	SVOJSTVO	JEDINCA MJERE	MINIMALNO	MAKSIMALNO
Slump tečenje	Punjene	mm	650	800
Slump tečenje $T_{50\text{ cm}}$	Punjene	s	2	5
J-prsten	Prolaz	mm	0	10
V-lijevak	Punjene	s	6	12
V-lijevak za $T_5\text{ min}$	Segregacija	s	0	3
L-kutija	Prolaz	h_2/h_1	0.8	1
U-kutija	Prolaz	(h_2-h_1) mm	0	30
Fill-boks	Prolaz	%	90	100
GTM sito	Segregacija	%	0	15
Orimet	Punjene	s	0	5

SLUMP TEČENJE



- koristi se za određivanja sposobnosti punjenja, pogodno je za ispitivanje u laboratoriju i na gradilištu
- Promjer rasprostiranja D u mm pokazuje sposobnost tečenja, a vrijeme rasprostiranja T_{50} u sekundama pokazuje viskoznost



SLUMP TEČENJE

- Prednosti
 - jednostavna i lagana upotreba
 - dobar pokazatelj sposobnosti punjenja
 - osjetljivo na količinu vode
 - jedna osoba dovoljna za ispitivanje
 - moguće vizualno opažanje jače segregacije
- Nedostaci
 - potrebna čvrsta i ravna ploča
 - osjetljivo na vlažnost same ploče
 - T_{50} nije lako točno izmjeriti
 - ljudski faktor



UTJECAJ PARAMETARA NA REZULTATE ISPITIVANJA SLUMP TEČENJEM

Utjecaj	Slump tečenja	T_{50}	T_{60}
Suha ploča	Značajno smanjuje	Značajno povećava	Značajno povećava
Mokra ploča	Malo povećava	Malo smanjuje	Srednje smanjuje
Nagnuta ploča	Nema utjecaja	Nema utjecaja	Nema utjecaja
Ploča od drveta	Malo smanjuje	Malo smanjuje	Srednje smanjuje
Ploča od plastike	Značajno smanjuje	Srednje povećava	Značajno povećava
Brzo dizanje stožca	Nema utjecaja	Malo povećava	Malo smanjuje
Obrnuti stožac	Srednje smanjuje	Značajno povećava	Značajno povećava

RAZREDI SLUMP TEČENJA definiraju sposobnost punjenja (tečenje)


Razred	Slump tečenje (mm)	Primjena
SF1	550-650	nearmirani ili slabo armirani elementi, elementi koji nisu velikih dimenzija i ne zahtijevaju tečenje betona
SF2	660-750	uobičajena primjena (npr. zidovi, stupovi)
SF3	760-850	Elementi složenog oblika, elementi sa gusto postavljenom armaturom

- $>850 \text{ mm}$ – specijalni slučajevi, $D_{\max} < 12 \text{ mm}$; segregacija)

L-KUTIJA



- Ovo ispitivanje se koristi da bi se ispitala prolaznost samozbijajućeg betona između armature



L-KUTIJA

- Prednosti
 - poznata i česta upotreba
 - dobar pokazatelj sposobnosti prolaza
 - mogućnost izrade ispitnog uređaja od različitih materijala
 - dobra korelacija sa testom rasprostiranja
- Nedostaci
 - vrijednosti nisu mjerodavne kod velikih promjera slump tečenja
 - teško se koristi i čisti na gradilištu
 - važnost pravilnog niveliranja ispitnog uređaja
 - relativno dugo vrijeme pripreme




PRIMJER BLOKIRANJA SAMOZBIJAJUĆEG BETONA



RAZREDI L-KUTIJE

definiraju sposobnost prolaza



RAZREDI L-KUTIJE


definiraju sposobnost prolaza

Razred	Slump tečenje (mm)	Primjena
PA1	≥ 0.80 (test s 2 šipke)	Razmak armature 80 – 100 mm
PA2	≥ 0.80 (test s 3 šipke)	Razmak armature 60 – 80 mm

V-LIJEVAK




- Kod metode ispitivanja V-ljevak se mjeri vrijeme t_v potrebno da beton isteče iz posude kroz uzak prolaz
- Metoda pokazuje sposobnost punjenja, i to viskoznost



V-LIJEVAK


- Prednosti
 - dobra korelacija sa plastičnom viskoznošću
 - dobar pokazatelj sposobnost punjenja
 - često korišten
 - mogućnost dokazivanja jake segregacije
- Nedostaci
 - fizički zahtjevnije za izvođenje
 - relativno nepoznat praktični raspon dobrih rezultata
 - uglavnom potrebne dvije osobe
 - vizualna opažanja nemoguća



RAZREDI V-LIJEVKA (VF) I SLUMP TEČENJA (VS) definiraju sposobnost punjenja (viskoznost)

Razred	T_{50} (s)	t (s) V-ljevak	Primjena
VS1/ VF1	≤ 2	≤ 8	gusto složena armatura, bolji površinski izgled
VS2/ VF2	> 2	9-25	poboljšana otpornost segregaciji

GTM SITO



$$SR = (W_{ps} - W_p) \cdot 100 / W_c (\%)$$

masa posude
i betona koji
je prošao
kroz sito

masa
posude


masa betona
na situ

-Služi za ispitivanje
otpornosti na segregaciju

RAZREDI GTM SITA (SR) definiraju otpornost na segregaciju

Razred	Otpor segregaciji (%)	Primjena
SR1	≤ 20	tanke ploče; vertikalna primjena za udaljenost < 5 m i razmak > 80 mm
SR2	≤ 15	vertikalna primjena za udaljenost > 5 m i razmak > 80 mm visoke vertikale – ako je razmak < 80 mm i udaljenost < 5 m, a ako je veća od 5 m smanjiti SR vrijednost 10 %

J-PRSTEN




- Ova metoda služi za ocjenjivanje sposobnosti betona da teče kroz uske otvore, prostore između armature ili neke druge prepreke koja mu se nađe na putu, bez da dođe do segregacije ili blokiranja krupnih zrna agregata na prepreci.
- Metoda ispitivanja J-prsten pokazuje sposobnost prolaza samozbijajućeg betona.
- Mjeri tri parametra: promjer dobiven slumpy tečenjem , vrijeme tečenja T_{50} i stupanj blokiranja (razlika između visina unutar i izvan prstena).
- Razlika između visine beton unutar i izvan prstena pokazuje stupanj blokiranja. Ako je velika razlika, znači da dolazi do blokiranja agregata pri prolazu između armature.



J - PRSTEN


- Prvenstveno je razvijena za ispitivanje samozbijajućeg betona s dodatkom čeličnih vlakana jer je testiranje putem L-kutije pokazalo određene nedostatke
- Kružni prsten na kojem se nalazi nekoliko armaturnih šipki.
- One su postavljene okomito na ravninu prstena, a razmak među njima se može regulirati ovisno o dužini čeličnih vlakana u betonu.
- Prikidan razmak je 1-3 puta veći od dužine vlakna.
- Mjerilo minimalne duljine 1 m označeno u intervalima od 1 mm.



J - PRSTEN



- Vrijednosti koje se mjere za određivanje stupnja blokiranja su :
 - d_1 u centru prstena
 - $d_{a,i}$ ($i=4$) unutar prstena
 - $d_{b,i}$ ($i =4$) izvan prstena





J-PRSTEN

- Prednosti
 - jednostavno za upotrebu i prenošenje
 - koristi se sa testom rasprostiranja
 - dobra korelacija sa sposobnosti punjenja
 - moguće vizualno opažanje blokiranja i znatnije segregacije
 - potencijalno moguća ispitivanja svih svojstava
- Nedostaci
 - mjerjenje nije tako jednostavno kao kod testa rasprostiranja
 - vrijeme T_{50} je teško izmjeriti
 - ljudski faktor



U-KUTIJA

- Mjeri se razlika u visinama samozbijajućeg betona na dvije suprotne strane
- Metoda pokazuje sposobnost prolaza



				Otpornost segregaciji/ sposobnost prolaza
Viskoznost				
VS2 VF2	Rampe	Zidovi i stupovi	Visoki i vitki el.	Specificirati PA za SF1&2
VS1 ili 2 VF1 ili 2 ili ciljana vrijed.				Specificirati SR za SF3
VS1 VF1	Podovi i ploče			Specificirati SR za SF2&3
	SF1	SF2	SF3	
	Slump tečenje			

PROJEKTNI ZAHTJEVI


SAMOZBIJAJUĆI BETON

- Pri projektiranju sastava voditi računa o:
 - Veličini i obliku konstrukcije
 - Gustoća i razmještaj armature
 - Debljini zaštitnog sloja
 - Opremi za ugradnju
 - Završnoj obradi



Osnovni zahtjevi za projektirani beton

- -DEFINIRAJU SE PREMA HRN EN 206-1
- razred tlačne čvrstoće
- razred izloženosti djelovanju okoliša
- maksimalno zrno agregata
- razred sadržaja klorida
- razred konzistencije



Posebni zahtjevi

- Razred sposobnosti punjenja, sposobnosti prolaza i/ili otpornosti na segregaciju (nije još normativno riješeno)
- Brzi prirast čvrstoće radi tehnoloških potreba
- Održavanje samozbijajućih svojstava i obradivosti kroz duži vremenski period
- Niska toplina hidratacije za masivne betonske elemente
- Trajnosna svojstva za korištenje u uvjetima agresivne okoline itd.


PROJEKTIRANJE SASTAVA

- Tečnost koju ima SCC nije moguće postići sa betonom normalne konzistencije, jer bi se količina superplastifikatora morala povećati do te mjeru da beton ne bi više imao stabilnost smjese te bi došlo do segregacije i izdvajanja vode.
- Da bi se postigla dovoljna stabilnost smjese, tj. dovoljna viskoznost, potrebno je povećati udio sitnih čestica u betonu ($<0,125\text{mm}$), dodavanjem filer materijala. Time se povećava unutarnje trenje između čestica u betonu, te samim time i viskoznost paste koja omeđuje agregat. S povećanjem viskoznosti povećava se i otpornost betona na segregaciju, jer krupna zrna agregat u tom slučaju teže tonu.

Projektiranje sastava samozbijajućeg betona




Što je samozbijajući beton?



Više sitne frakcije
Manje krupne frakcije

Filer
Superplastifikator
Stabilizator
mješavine

PRIKAZ VOLUMNIH ODNOSA SASTAVNIH KOMPONENTI



ORIJENTACIONI UDIO KOMPONENTI U SASTAVU

- Krupni agregat $750\text{-}920 \text{ kg/m}^3$
- Sitni agregat $710\text{-}900 \text{ kg/m}^3$
- Praškaste komponenete $450\text{-}600 \text{ kg/m}^3$
- Voda $150\text{-}200 \text{ kg/m}^3$

PREPORUKE ZA PROJEKTIRANJE SASTAVA


PREPORUKE ZA PROJEKTIRANJE SAMOZBIJAJUĆEG BETONA	
Praškaste komponente Cement+Filer+Agregat(<0,125mm)	400 - 600 kg
Krupni agregat u odnosu na ukupnu količinu agregata (krupni = 4-16mm)	< 50%
Omjer vode i praškastih komponenti (Iznimno bitno)	Volumni omjer 0,8 – 1,00
Pijesak u volumenu morta	Volumni omjer > 40%
Pijesak u odnosu na volumenu paste	Volumni omjer < 50%
Pijesak u odnosu na ukupnu količinu agregata (pijesak = 0-4 mm)	> 50%
Slobodna voda	< 200 litara
Pasta u odnosu na ukupni volumen mješavine (Iznimno bitno)	> 40% volumena mješavine

SAMOZBIJAJUĆI BETON

- Mjere za korekciju sastava:
 - Dodatna uporaba filera ili filer drugog tipa
 - Promjena omjera sitnog i krupnog agregata
 - Uporaba stabilizator mješavine
 - Optimalizacija doziranja i vrste superplastifikatora i /ili stabilizatora mješavine



Određivanje minimalnog volumena paste u ovisnosti o vrsti agregata, te omjeru frakcija



MODEL PROJEKTIRANJA SAMOZBIJAJUĆEG BETONA (CBI metoda)


CBI metoda

1. Proračun minimalnog volumena paste prema svojstvima riječnog ili drobljenog agregata, kriterijima trajnosti, projektu konstrukcije, detaljima itd.
2. Projektiranje paste bazirano na reološkim mjerenjima dijelova morta u betonu
3. verificiranje svojstava svježeg i očvrslog betona

Prednost ove metode je što uzima u obzir vrstu agregata, te ju je zbog toga lagano primjenjivati u svim dijelovima svijeta. Nije potrebno imati određenu granulometrijsku krivulju, već se receptura prilagođava tipu agregata.


Metoda teži optimiziranju količine paste, da bi minimalizirala razliku u cijeni u odnosu na beton normalne konzistencije, jer se pasta sastoji od najsukljih komponenata (cement, filer i kemijski dodaci).

Projektiranje sastava – shematski prikaz




ODNOS KOMPONENTA SASTAVA

samozbijajući betoni



obični betoni

ODNOS KOMPONENTI SASTAVA



USPOREDBA SASTAVA

Sastavne komponente (kg/m ³)	Oznaka betona	
	BETON	SCC
Cement	400	400
Leteći pepeo	-	-
Voda	200	200
Superplastifikator	0.8	4.0
Stabilizator mješavine	-	1.0
Filer	-	200
Agregat 0-4 mm	930	970
Agregat 4-8 mm	267	310
Agregat 8-16 mm	644	320
Vodocementni omjer	0.50	0.50
Udio paste	712	920
Udio praškastih komponenti	512	716

Kriterij projekta

- ovisi o zahtjevima konstrukcije (tlačna i vlačna čvrstoća):
 - v/c omjer
 - odnos krupnog i ukupnog agregata
 - debljina i kvaliteta zaštitnog sloja


Kriterij detalja

- geometrija, razmještaj armature, oplata:
 - minimalni potrebni volumen paste, kontrola razmaka unutrašnjih dijelova krupnog agregata
- ako je razmak premali - blokiranje dijelova agregata

Utjecaj sadržaja šupljina

- određuje se minimalni volumen paste
- volumen potreban za ispunjavanje šupljina između zrna agregata nije dovoljan - volumen paste mora biti veći nego sadržaj šupljina kako bi beton mogao teći
- pomoću ovog kriterija nalazi se optimalni udio krupnog agregata u ukupnom agregatu

Utjecaj sadržaja šupljina



sadržaj šupljina ovisno o udjelu krupnog agregata u ukupnom agregatu


Kriterij blokiranja

- uzima u obzir geometriju presjeka
- proračunom se dobiva potreban volumen paste kako bi se izbjeglo blokiranje krupnog agregata između šipki armature
- povećanjem paste povećava se razmak zrna agregata
- ako je razmak zrna premali - dolazi do blokiranja



Krivulja rizika

- Krivulja rizika pokazuje koliki je rizik da dođe do blokiranja prilikom tečenja betona kroz uske prolaze.
- Apscisna os prikazuje omjer najmanje dimenzije otvora, kroz koji beton mora proći, i dimenzije zrna agregata (c/D_{af}).
- Ordinatna os nam prikazuje koliki je omjer između volumena zaglavljenog agregata i ukupnog volumena betona (n_{abi})



$$n_{abi} = V_{abi} / V_t$$

$$D_{af} = M_i - 1 + \frac{3}{4} (M_i - M_{i-1})$$

- V_{abi} volumen zaglavljenog agregata

- V_t ukupni volumen betona

M_i, M_{i-1} – najveća i najmanja veličina zrna agregata


c – min. razmak armature

Rizik zaglavljivanja

$$\text{rizik zaglavljivanja} = \sum_{i=1}^n (n_{ai}/n_{abi}) = \sum_{i=1}^n \frac{(V_{ai}/V_t)}{(V_{abi}/V_t)} = \sum_{i=1}^n (V_{ai}/V_{abi}) = 1$$


- V_{ai} – volumen agregata
- V_{abi} – volumen agregata koji je doveo do zaglavljivanja
- V_t ukupni volumen betona

Dijagram koji pokazuje koliki je volumen šupljina između zrna agregata kojeg treba popuniti cementna pasta.



rijecni agregat ima manje
unutrašnje razmake zrna

Minimalni volumen paste



dominira utjecaj šupljina

PROIZVODNJA I UGRADNJA

PROIZVODNI POGON

- Proizvodnja samozbijajućeg betona moguća je samo u kontroliranim uvjetima (striktna kontrola sastavnih komponenata, opreme i procesa proizvodnje)
- Potrebno je stručno osoblje za proizvodnju betona, a poželjno je i iskustvo sa posebnim betonima
- Tvornice betona moraju posjedovati certifikat tvorničke kontrole proizvodnje betona

PROIZVODNI POGON

- Potrebni su natkriveni skladišni prostori za agregat i mineralne dodatke
- Skladištenje kemijskih dodataka u zatvorenim prostorijama (prema uputama proizvođača)
- Mogu se koristiti svi tipovi miješalica kao i kod običnog betona
- Duljina miješanja je nešto duža nego kod običnog betona






Proizvodni pogoni gdje se proizvodi samozbijajući beton trebaju imati više silosa jer se pored cementa u njima skladišti filer i eventualno mineralni dodaci

KONTROLA KVALITETE PROIZVODNJE I UGRADNJE

- Kontrola kvalitete proizvodnje sukladna HRN EN 206-1, HRN EN 206-9, a kontrola ugradnje prema HRN EN 13670
- Kontrole granulometrijskog sastava i vlažnosti agregata su znatno češće nego kod običnog betona
- Konzistenciju u početku proizvodnje i ugradnje (dok se ne ustali) kontrolirati na svakom mikseru
- Nužne su češće korekcije i podešavanja sastava nego kod običnog betona



Izgled senzora za mjerjenje vlažnosti pijeska

PROIZVODNJA I UGRADNJA

- Za kvalitetnu proizvodnju i ugradnju ovog materijala neophodno je kvalitetno stručno osoblje
- Svojstvo samougradivosti prilagoditi konstruktivnoj primjeni
- Ovisno o veličini građevine treba precizno izbalansirati kapacitete proizvodnje, transporta i ugradnje
- Ne smije biti zastoja u proizvodnji i ugradnji betona
- Potrebna je stalna vizualna kontrola pri proizvodnji i ugradnji ovog betona

UGRADNJA

- Ugradnja pumpanjem ili izlijevanjem u horizontalnu i vertikalnu oplatu
- Preporuča se prilikom ugradnje:
 - Vertikalni slobodni pad ne veći od 5 m
 - Dopušteno horizontalno tečenje betona 10 m
- Kod ugradnje betona u oplate više od 3 m nužan je njen proračun na veće opterećenje



NJEGOVANJE

- Ugrađeni samozbijajući beton se suši brže od običnog betona jer nema izdvajanja vode na površini
- Zbog toga je njegovanje potrebno da započne što prije i da traje što duže



SAMOZBIJAJUĆI BETON

Kontrolni popis pomoću kojeg projektant, proizvođač i izvođač trebaju prije proizvodnje i ugradnje provjeriti da li su svi preduvjeti uspješne proizvodnje i ugradnje ispunjeni

Svojstvo	Referenca	Zahtjev	Ovjera
SASTAVNI MATERIJALI			
Cement	Sukladnost s HRN EN 197-1		
	Kontrola tipa cementa		
	Preporučljiva količina cementa: 350-450 kg		
Agregat	Sukladnost s HRN EN 12620		
	Kontrola čestica manjih od 0,125 mm		
	Kontrola vlažnosti		
	Utvrđivanje granulometrijskih sastava		
Voda	Kompatibilnost s razmakom šipki armature		
	Sukladnost s HRN EN 1008		
Kemijski dodaci	Sukladnost s HRN EN 934-2		
	Određivanje potrebnog tipa		
	Određivanje očekivane količine doziranja		
Mineralni dodaci	Sukladnost s HRN EN 12620, HRN EN 450, HRN EN 13263 i HRN EN 15167-1 i 2		
	Utvrđivanje granulometrijskog sastava		
	Izbor dodatka koji će se koristiti		
Pigmenti	Određivanje očekivane količine doziranja		
Sirovinski materijali	Sukladnost s HRN EN 12878		
SASTAV SMJESE			
Projekt smjese	Projektiranje smjese		
	Krupni agregat <50 %		
	Omjer vode i praškaste komponente = 0,8 – 1,0		
	Ukupna količina prašk.komponente 400 – 600 kg/m ³		
	Količina pijeska > 40 % volumena morta		
	Pijesak < 50 % volumena paste		
	Pijesak > 50 % mase ukupnog agregata		
	Slobodna voda < 200 l		
SVOJSTVA OBRADIVOSTI			
Slump tečenje-Abrams	650 – 800 mm		
T _{slump} slump teč.	2 – 5 sec		
J Ring	0 – 10 mm		
V lijevak	8 – 12 sec		
V lijevak-T _{slump}	+ 3 sec		
L boks	$h_2 / h_1 = 0,8 – 1,0$		
U boks	$h_2 - h_1 = 30 \text{ mm max}$		
Fill boks	90 – 100 %		
Sito stabilnost	0 – 15 %		
Orimet test	0 – 5 sec		
SVOJSTVA OČVRSNULOG BETONA			
Mehanička čvrstoća	Dobivanje očekivanih vrijednosti nakon 24h, 7 dana, 28 dana		
Skupljanje	Kako je specificirano (projektom)		
Modul elastičnosti	Dobivanje očekivanih vrijednosti		
TESTOVI POTVRĐIVANJA			
Svi testovi	Svojstvo punjenja		
	Svojstvo prolaza		
	Otpornost segregaciji		
	Održavanje obradivosti > 1 sat		

Završna obrada ploča nakon ugradnje

- što ranije započeti sa završnom obradom
- preporuča se ručna obrada površine kako ne bi došlo do segregacije



IZGLED POVRŠINE KONSTRUKTIVNOG ELEMENTA

- ovisi o vrsti cementa,
sastavu, kvaliteti oplate,
postupku ugradnje
- bolji izgled nego kod
običnog betona




Primjer kvalitetnog izgleda završne površine
obojanog samozbijajućeg betona



Kvalitetna oplata i dobro oplatno ulje su bitan preduvjet da površina samozbijajućeg betona bude kvalitetna





Površina elementa
izrađenog od
običnog betona



Površina elementa
izrađenog od
samozbijajućeg
betona




Raspored krupnih zrna agregata u
samozbijajućem betonu

UGRADNJA SAMOZBIJAJUĆEG BETONA

- Dva osnovna načina:
 - Punjenje presjeka odozgo
 - Betoniranje punjenjem pomoću priključka u dnu oplate



Posebni detalji priključka na oplatu za ugradnju samozbijajućeg betona



Pogodnosti za proizvodnju predgotovljenih betonskih elemenata


- Moguća proizvodnja kompleksnijih oblika
- Brži prirast čvrstoće rane čvrstoće od običnog betona omogućuje bržu proizvodnju
- Kvalitetniji izgled vanjske površine



Primjeri izvedenih elemenata od samozbijajućeg betona




Usporedbe betoniranja pilota kontraktor postupkom pomoću običnog i samozbijajućeg betona



Obični beton


Usporedbe betoniranja pilota kontraktor postupkom pomoću običnog i samozbijajućeg betona



PRIMJERI PRIMJENE

TRUMP TOWER U NEW YORKU

- Korišten je samozbijajući beton za izvođenje temeljne ploče ovog nebodera.
- Zbog velikih dimenzija temeljne ploče bilo je potrebno smanjiti toplinu hidratacije cementa, pa je korišten leteći pepeo i cement s dodatkom zgure.
- Najveća dopuštena temperatura betona za vrijeme ugradnje bila 25°C , a najveća temperatura nakon ugradnje 75°C



TRUMP TOWER U NEW YORKU

- Nakon 28 dana postignuta je tlačna čvrstoća od 85 MPa.
- Dvije smjene radnika radile su 22 sata da bi isporučile 4100 m^3 samozbijajućeg betona na gradilište.
- Dimenzije temljne ploče su $60 \text{ m} \times 20 \text{ m} \times 3.5 \text{ m}$.



GREAT BELT







GREAT BELT

8 km istočni dvocjevni tunel 62,000 betonskih elemenata



Oresund Link





Tunel i nadvožnjak izgrađeni u sklopu projekta
"Sodra Lanken" u blizini Stockholma



**SCC ploče mosta
Nebraska Skyline**



**SCC nosači u tvornici betona,
primjenjeni za most u Virginiji -
Pamunkey River bridge**



**SCC u Rosenthal Center u
Cincinnatiju – povećana
produktivnost – skraćeno
vrijeme gradnje**

Primjena SCC u Japanu



SCC beton
ugrađivan
pumpom s
200 m
udaljenosti i
s visine od
3 m bez
segregacije.

Akashi-Kaikyo most:

Primjena SCC u Japanu




Primjena SCC skratila gradnju za 20%, s 2.5 na 2 godine.

Primjena SCC u Japanu - Osaka terminal ukapljenog plina

- Najveći terminal na svijetu
- Smanjen broj radnika s 150 na 50
- Skraćeno vrijeme gradnje s 22 na 18 mjeseci



NACIONALNI CENTAR ZA DRAMSKU UMJETNOST U MONTREUILU




NACIONALNI CENTAR ZA DRAMSKU UMJETNOST U MONTREUILU



UMJETNIČKI CENTAR U LA CORUÑI



SPORTSKI KOMPLEKS GOBELA



SPORTSKI KOMPLEKS GOBELA



SPORTSKI KOMPLEKS GOBELA



TORANJ TORRE DEL AGUA. Zaragoza




TORANJ TORRE DEL AGUA. Zaragoza



TORANJ TORRE DEL AGUA. Zaragoza



'The Collection'. City and County Museum. Lincoln



'The Collection'. City and County Museum. Lincoln



'The Collection'. City and County Museum. Lincoln

