

NERAZORNE METODE ODREĐIVANJA ČVRSTOĆE MATERIJALA U KONSTRUKCIJI

- TLAČNA ČVRSTOĆA
 - SKLEROMETAR
 - ULTRAZVUK
 - PULL-OUT
 - PENETRACIJSKE METODE

- VLAČNA ČVRSTOĆA
 - PULL-OFF
 - BREAK-OFF

SKLEROMETAR

PRINCIP ISPITIVANJA

- Sklerometar se sastoji od čeličnog čekića koji pokreće opruga, i koji kad se otpusti, udari u ticalo koje je u dodiru s betonskom površinom. Duljina odskoka čeličnog čekića od čeličnog ticala mjeri se pomoću linearne podjele koja je sastavni dio uređaja
- Mjeri se veličina odskoka utega tzv. indeks sklerometra
- Na temelju srednje vrijednosti indeksa sklerometra iz baždarne krivulje se odredi tlačna čvrstoća


KALIBRIRANJE SKLEROMETRA

- Prije početka ispitivanja potrebno je kalibrirati sklerometar na čeličnom etalonu minimalne tvrdoće od 50 HRC, mase 16 ± 1 kg i promjera približno 150 mm
- Ako je odstupanje veće od dopuštenog, sklerometar se očisti i/ili izvrši njegov popravak



PROVEDBA ISPITIVANJA

- Betonski elementi koji se ispituju moraju biti debljine najmanje 100 mm i moraju biti sastavni dio konstrukcij
- Treba izbjegavati područja koja imaju šupljine, ljuštenja, grubu teksturu ili visoku poroznost
- Ispitna površina mora biti čista, ravna i suha
- Minimalna ploština ispitne površine je 300x300 mm



PROVEDBA ISPITIVANJA

- Ukoliko je površina betona hrapava (npr. mlazni beton), mekana, vlažna ili sa slobodnim česticama morta potrebno ju je izbrusiti brusnim kamenom ili brusilicom, očistiti i/ili osušiti
- Ispitivanje sklerometrom se vrši se pri temperaturi od 10°C do 35°C
- Tijekom ispitivanja sklerometar treba biti okomit na ispitnu površinu



PROVEDBA ISPITIVANJA


- Na pojedinom ispitnom mjestu treba napraviti minimalno devet očitanja
- Dvije ispitne točke na mjerom mjestu ne smiju biti međusobno udaljene manje od 25 mm, i niti jedna ispitna točka ne smije od ruba ispitnog mesta biti udaljena manje od 25 mm
- U slučaju da je u ispitnoj točki udarom sklerometrom probijen površinski sloj betona iznad šupljine, rezultat se odbacuje

REZULTATI ISPITIVANJA

- Kao rezultat uzima se srednja vrijednost očitanja na ispitnom mjestu, tako prilagođenih da se uzme u obzir smjer ispitivanja sklerometra, i izrazi se indeks sklerometra kao cijeli broj
- Ako se više od 20 % očitanja razlikuje od srednje vrijednosti za više od 6 jedinica indeksa sklerometra, cijelo ispitno mjesto treba odbaciti



BAŽDARNA KRIVULJA INDEKS SKLEROMETRA – TLAČNA ČVRSTOĆA



NORMA





- HRN EN 12504-2:
Ispitivanje betona u konstrukcijama-2.dio
Nerazorno ispitivanje-
Određivanje indeksa sklerometra




PRIMJENA

- Nerazorno određivanje tlačne čvrstoće betona u konstrukciji u sklopu naknadnog utvrđivanja kvalitete
- Kontrola kvalitete tijekom izgradnje
- Procjena razvoja tlačne čvrstoće
- Određivanje ujednačenosti betona






KORELACIJSKE KRVULJE



KORELACIJSKE KRVULJE



PRIMJENA

- Kontrola kvalitete na gradilištu
- Naknadna procjena čvrstoće betona u konstrukciji
- Određivanje ujednačenosti betona
- Praćenje razvoja čvrstoće
- Procjena oštećenja betona

BREAK OFF


PRINCIP ISPITIVANJA

- Određivanje direktnе vlačne čvrstoće u ravnini paralelnoj s površinom betona na željenoj udaljenosti od površine
- Ispitivanja pokazuju da su rezultati dobiveni break off postupkom za cca 30 % veći od savojne čvrstoće na uzorcima



PRINCIP ISPITIVANJA

- U rez od piljenja se postavi metalna ploča spojena s hidrauličnom čelijom za opterećivanje
- U mladi beton se stavi umetak ili se u očvrsлом betonu sa dijamantnom krunom zapili valjak promjera 55 mm i dubine 70 mm



PRINCIP ISPITIVANJA

- Opterećivanjem se nanosi poprečna sila odlamanja na gornji dio ispiljene jezgre
- Potrebno je najmanje pet mjernih mesta za pouzdani prosječni rezultat
- Treba posjedovati korelaciju sile odlamanja i čvrstoće




PREDNOSTI I OGRANIČENJA

- Postupak je brz i potrebna je samo jedna pristupna površina betona
- Na površini betona nakon ispitivanja ostaju vidljiva oštećenja
- Potrebno je imati i opremu za bušenje
- Potrebno je iskustvo pri ispitivanju

PULL-OUT

NORMA

- HRN EN 12504-3:
Ispitivanje betona u konstrukcijama-3.dio
Određivanje sile čupanja








PRIMJENA

- Određivanje tlačne čvrstoće betona u konstrukciji za tehnološke potrebe (prednapinjanje, skidanje podupora i sl.)
- Praćenje razvoja čvrstoće
- Procjena oštećenja betona

PRINCIP ISPITIVANJA

- U beton se ugrađuje mali čelični umetak na koji se na drugoj strani u sredini spoji sredstvo za nanošenje sile. Mjeri se sila potrebna da se isčupa umetak iz betona
- Postoje dvije vrste umetaka:
 - Postavljanje prije betoniranja
 - Postavljanje nakon betoniranja






PROVEDBA ISPITIVANJA


- Broj ispitivanja ovisi o:
 - Svrhi ispitivanja
 - Zahtijevanoj točnosti
 - Konstruktivnom elementu
- Ispitivanje se ne smije provoditi na smrznutom betonu
- Brzina prirasta opterećenja od 0.5 ± 0.2 kN/s
- Maksimalna sila čupanja se zaokruži na 0.05 kN

ODRĐIVANJE KORELACIJE SILE ČUPANJA I TLAČNE ČVRSTOĆE


- Napraviti uzorke (kocke ili valjci) sa i bez umetaka
- Njegovati ih na isti način
- Nakon 1, 2, 3, 7, 14 i 28 dana ispitati po 2 uzorka i 8 sila čupanja svaki dan




KORELACIJA PULL-OUT SILE I TLAČNE ČVRSTOĆE NA VALJKU




KORELACIJA PULL-OUT SILE I TLAČNE ČVRSTOĆE NA KOCKI









KORELACIJA LOK TEST (PRIJE BETONIRANJA) I CAPO TEST (POSLIJE BETONIRANJA)



PULL-OUT ISPITIVANJE (UGRADNJA UMETKA PRIJE BETONIRANJA)







PRIMJENA

- Ispitivanje vlačne čvrstoće betona u konstrukciji
- Određivanje prionljivosti sanacijskog materijala na beton
- Ocjena pripremljenosti podloge prije nanošenja materijala za sanaciju
- Procjena tlačne čvrstoće betona u konstrukciji na temelju ispitivanja vlačne čvrstoće

NORMA

■ HRN EN 1542: 2001

Proizvodi i sustavi za zaštitu i popravak betonskih konstrukcija -
- Metode ispitivanja -- Mjerjenje čvrstoće prionljivosti pull-off metodom

PROVEDBA ISPITIVANJA

- Pull-off metodom ispitivanja se određuje vlačna čvrstoća betona u konstrukciji
- Pločice za ispitivanje su promjera 50 ± 0.5 mm i visine 20 mm (ako su od čelika) ili 30 mm (ako su od aluminija)

PROVEDBA ISPITIVANJA

- Pločice se najljepe na očišćenu i pripremljenu betonsku površinu najčešće dvokomponentnom brzočvrščavajućom epoksi smolom
- Bitno je da se smola naneše jednoliko po presjeku pločice
- Prije početka ispitivanja oko pločice okomito na površinu betona zabiši sa dijamantnom krunom do dubine betona od minimalno 15 ± 5 mm

PROVEDBA ISPITIVANJA


- Pločica se pričvrsti za uređaj kojim se nanosi vlačna sila sa brzinom približno od 0.05 ± 0.01 MPa/s do sloma
- Sila se nanosi isključivo okomito na površinu ispitivanog elementa kako bi se izbjeglo savijanje i posmik

PROVEDBA ISPITIVANJA

- Sila čupanja određuje se sa točnošću od $\pm 2\%$, obično su sile manje od 10 kN
- Na jednom mjernom mjestu provodi se pet ispitivanja, a od toga kod minimalno tri ispitivanja tip sloma treba biti pravilan

PROVEDBA ISPITIVANJA

- Kao rezultat se pored vrijednosti vlačne čvrstoće (sila/površina) navodi i tip sloma npr. u betonskoj podlozi, sanacijskom materijalu ili kombinirano



PROVEDBA ISPITIVANJA

- Ispitivanje se ne uzima u obzir ukoliko se slom dogodi na ljeplju između pločice i površine



IZGLED UZORAKA NAKON PULL-OFF ISPITIVANJA



PREDNOSTI I NEDOSTACI

- Prednosti
 - Brzo i relativno jednostavno određivanje vlačne čvrstoće
- Nedostatak
 - Zahtijeva se ispitivač sa dostatnim iskustvom

